

Geachte relatie,

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept II, KOMO- gecertificeerd Wijzonol voorlaksysteem. Het aangebrachte voorlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale voorlaksysteem **minimaal** 120 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

**katern 72** Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

**katern 73** Montage in de bouw

**Toegepaste kleuren op dit project**

| Bouwdeel | Kleurnummer |
|----------|-------------|
|          |             |
|          |             |

Daarnaast is het van belang dat het geveltimmerwerk binnen 18 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.

**katern 81.2** Verftechnisch voorschrift

**Behandeladvies**

Wij adviseren u om het geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandel-schema:

|                   | Jaren na oplevering |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|                   | 0                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Aanvangsbeurt     | •                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Reinigen          |                     | • | • | • | • | • | • | • |   | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| Inspecteren       |                     |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |    | •  |    |    |    |
| Overschilderbeurt |                     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |    |    |    |    |    |

Bovenstaande behandel-schema is indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoort, situering en detaillering.

## Aanvangsbeurt

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

## Toelichting onderhoudssystemen

### Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

### Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

*Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.*

### Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar [info@wijzonol.nl](mailto:info@wijzonol.nl). Raadpleeg ook eens de website [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl).

Voor verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak & LBH SDT Ultra Hoogglanslak verwijzen wij u naar:

[productpagina LBH SDT Ultra Grondlak](#)

[productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak](#)